

# Acromul® 536A

Edition 4-2020

Acromul® 530A est une émulsion aqueuse de copolymère sans APEO, solvants et plastifiants, à base d'ester d'acide acrylique vam.

Stabilisateur : Tensioactif .

## 1. SPÉCIFICATIONS DE FOURNITURE

• Contenant solide	56,0 ± 1,0%
• Viscosité Brookfield	3000 ± 1000 mPa.s
• pH	4,5 ± 0,5

## 2. LES VALEURS TYPIQUES

• Température minimale de formation du film	9,0 ± 1,0
• Gamme de tailles de particules dominante	0,35 Microns
• Système de dispersion	anionique - non ionique
• Densité à 23 ° C	1,06
• Stabilité mécanique	Excellent

## APPLICATIONS

Peintures d'intérieur et d'extérieur à base d'eau et enduits et apprêts texturés muraux.

## PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES

L'Acromul® 536A convient à la plupart des revêtements intérieurs, qu'ils soient plats ou semi-lustrés, aux revêtements texturés, aux apprêts et aux enduits, avec une excellente résistance au frottement, une durabilité en extérieur et une facilité de formulation. L'Acromul® 536A augmente le pouvoir masquant, optimisant également la stabilité du système et offrant une excellente compatibilité avec les pigments et les charges, grâce à son poids moléculaire spécifique et à la taille de ses particules, montrant une très bonne compatibilité avec la plupart des modificateurs rhéologiques à base de cellulose ou d'acrylique ou d'autre nature.

## EMBALLAGE

Acromul® 536A est disponible en vrac et en GRV, en fûts de 160 kg, 150 kg, 125 kg ou 50 kg.

## STOCKAGE

Acromul® 530A est stable pendant au moins 12 mois conservé entre + 5 ° C et + 35 ° C.

Egyptian British Company tient à jour des fiches de Données de Sécurité (FDS) sur tous ses produits. Celles-ci contiennent des renseignements importants dont vous pourriez avoir besoin pour protéger vos employés et vos clients contre tout risque connu pour la santé et l'environnement associés à nos produits. Nous vous recommandons d'obtenir des exemplaires de FDS de nos produits, auprès de notre représentant technique, et obtenez des copies des FDS auprès de vos fournisseurs d'autres matières premières utilisées avec nos produits.