

## Fiche Techniques

Résines et additifs pour revêtements liquides

# Sundro<sup>®</sup> 5400N

Edition 4-2020

Sundro<sup>®</sup> 5400N est un homopolymère non plastifié de monomère d'acétate de vinyle contenant des tensioactifs anioniques et ayant une teneur en solides de 50%.

**Stabilisateur :** Tensioactif .

**Comportement rhéologique :** pseudo plastique

### 1. SPÉCIFICATIONS DE FOURNITURE

• Contenant solide	50,0 ± 1,0%
• Viscosité Brookfield	40000 ± 10000
• pH	4,5 ± 0,5

### 2. LES VALEURS TYPIQUES

• Température minimale de formation du film	16 °C
• Gamme de tailles de particules dominante	2,0 ± 1,5 Microns
• Dispersing system	PVOH
• Densité à 23 ° C	1,06
• Stabilité mécanique	Excellent

### APPLICATIONS

Sundro<sup>®</sup> 5400N est un homopolymère partiellement modifié conçu pour les colles à bois à haute résistance à la traction, les colles à papier, en particulier les colles à joints. Sundro<sup>®</sup> 5400N est également idéal pour la fabrication de mastics pour murs et plafonds en raison de sa grande flexibilité et de sa maniabilité. Sundro<sup>®</sup> 5400N présente une très bonne compatibilité avec la plupart des modificateurs rhéologiques et des charges.

### PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES

Sundro<sup>®</sup> 5400N est un homopolymère partiellement modifié conçu pour les colles à bois à haute résistance à la traction, les colles à papier, en particulier les colles à joints. Sundro<sup>®</sup> 5400N est également idéal pour la fabrication de mastics pour murs et plafonds en raison de sa grande flexibilité et de sa maniabilité. Sundro<sup>®</sup> 5400N présente une très bonne compatibilité avec la plupart des modificateurs rhéologiques et des charges.

### EMBALLAGE

Sundro<sup>®</sup> 5400N est disponible en vrac et en GRV, en fûts de 160 kg, 150 kg, 125 kg ou 50 kg.

### STOCKAGE

Sundro<sup>®</sup> 5400N est stable pendant au moins 12 mois conservé entre + 5 ° C et + 40 ° C.

Egyptian British Company tient à jour des fiches de Données de Sécurité (FDS) sur tous ses produits. Celles-ci contiennent des renseignements importants dont vous pourriez avoir besoin pour protéger vos employés et vos clients contre tout risque connu pour la santé et l'environnement associés à nos produits. Nous vous recommandons d'obtenir des exemplaires de FDS de nos produits, auprès de notre représentant technique, et obtenez des copies des FDS auprès de vos fournisseurs d'autres matières premières utilisées avec nos produits.

Tous droits réservés pour Egyptian-British Co.